

40 P233

Properties Propiedades	TEST METH. MET. ENSAYO		UNITS UNIDAD	VALUES / VALORES 40P233	Rango de variacion Range of variation
PLAN INSP.				405	
Yield Rendimiento	Internal Method	-	m²/kg In²/Lb	30.77 21634	±5%
Unit Weight (Peso Unitario)	Internal Method	-	g /m²	32.5	
Gloss (Brillo)	ASTM D 2457 45º	Textured side	%	15	≤ 20
Gloss Laminated on top of a black cardboard Brillo laminado sobre cartón negro	Internal Method	Textured side	%	10	≤ 15
Wetting Tension (*) Tensión Superficial (*)	ASTM D 2578	Textured side	mN /m	50	≥42
Recommended application temperature Temperatura de aplicación recomendada	-	ºC ºF	ADHE.	105 ÷ 120 221 ÷ 248	
Lamination Strenght Fuerza de laminación	Internal Method Cardboard: Gardaglos art 300g/m² Printing: Sakata Master Plus Black	N / 25.4mm	ADHE.	≥ 7,5	
	Metodo interno Soporte: Gardaglos art 300g/m² Printing: Sakata Master Plus Black	Lb / Inch		≥ 1,68	

(*) Datos internos garantizados provenientes justo tras la fabricación.

(*) Internal data guaranteed coming from just after production.

El film será garantizado por un periodo de 12 meses desde la fecha de producción.

Film are guaranteed for a period of 12 months from production date.

La información detallada en esta hoja de especificaciones técnicas es el resultado de los conocimientos actualizados por TAGHLEEF SL, basada en valores medios comprobados en producciones estándar. En ella se indican las principales características de nuestros productos y sus posibles aplicaciones. En ningún caso deberán ser considerados como una garantía sobre la idoneidad del producto. (ver recomendaciones de uso)

The information in this technical specifications sheet is the result of the data obtained and updated by TAGHLEEF SL based on average values taken from standard productions. This sheet describes the main characteristics of our products and the possible applications thereof. Under no circumstances should this be considered as a guarantee of the suitability of the product for the particular application. (See Handling Recommendations)

El presente documento es propiedad exclusiva de taghleef industries S.L. Cualquier forma de divulgación y/o reproducción parcial debe ser previamente autorizada por escrito.

This document is exclusively Taghleef Industries S.L. property. Any form of diffusion and/or partial reproduction must be previously authorized in writing.

V0B° DPT I+D+i	
----------------	---

Fecha de emisión: Marzo2023	Rev 00
--------------------------------	--------

Distribución: ICARO/Comunidades/Productos/Especificaciones Técnicas * Dpt. Calidad * Dpt. Producción